

ZKUŠEBNÍ VYSVĚDČENÍ č. 148-2004

Vzorek: Dřevěné pelety průměru 0,8 cm

Převzat dne: 4.10.04

Obal:

Hmotnost:

Zasílatel: ECO VEST s.r.o., Vestec 5, 285 04 Uhliřské Janovice

Poznámka: Stanovené hodnoty splňují požadavky Vyhl. MŽP 357/02 i DIN 517 31

Stanovení	Jednotka	Vzorek původní r	Vzorek bezvodý d	Hořlavina daf
Voda	W	%	7,46	
Popel	A	%	0,55	0,59
Hořlavina (100-W-A)		%	91,99	99,41
Spalné teplo	Q _s	MJ/kg	18,75	20,26
Výhřevnost	Q _i	MJ/kg	17,34	18,93
Prchavá hořlavina	V	%		
Neprchavý zbytek	(NV)	%		
Vodík	H	%	5,62	6,07
Uhlík	C	%	46,98	50,77
Síra organická	S _o	%	< 0,01	< 0,01
Dusík	N	%	0,07	0,07
Kyslík	O	%	39,32	42,50
Síra veškerá	S _t	%	< 0,01	< 0,01
Síra síranová	S _{SO₄}	%		
Síra pyritová	S _p	%		
Tavitelnost popela	t _s°C	Zdělnivá hustota	1,33 g/cm ³	
	t _A°C	Sypná hmotnost		
Pracovní atmosféra	t _B°C	Volně sypáno	0,678 kg/dm ³	
	t _C°C	Setřeseno	0,732 kg/dm ³	

Hodnoty původní (r) se rozumějí v dodaném stavu vzorku

Praha dne: 25.10.2004.....

Za ředitele ústavu:

